



carlos natal  
revestimentos para mobiliário®

DI-008.3/14

**Ficha Técnica do Produto**  
**Fiche Technique du Produit**  
**Product's Technical File**

**Atlantis**

Descritivo: Pelgon para contract. Descriptif: Tissu enduit pour collectivités. Description: Coated fabric for the contract market.

Composição : 87% PVC; 6,5% Polyester; 6,5% Algodão. Composition : 87% PVC ; 6,5% Polyester ; 6,5% Coton. Composition : 87% PVC; 6,5% Polyester; 6,5% Cotton.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultado Spécifications Results
<b>Largura</b> <b>Largeur</b> <b>Length</b>	cm		140 ± 2
<b>Peso total</b> <b>Masse surfacique total</b> <b>Total weight</b>	g/m <sup>2</sup>		520 ± 20
<b>Comprimentos dos rolos</b> <b>Longueurs des rouleaux</b> <b>Lengths of the rolls</b>	mL		40
<b>Espessura</b> <b>Epaisseur</b> <b>Thickness</b>	mm		0,85 ± 0,05
<b>Força elástica</b> <b>Résistance de traction</b> <b>Tensile Strength</b>	N/3cm	EN ISO 13934-1	Torção 380 Trama 98 Chaine 380 Trame 98 Warp 380 Weft 98
<b>Resistência ao rasgar</b> <b>Résistance au déchirement</b> <b>Tear resistance</b>	N	EN ISO 13934-2	Torção 40 Trama 32 Chaine 40 Trame 32 Warp 40 Weft 32
<b>Resistência da película</b> <b>Résistance au pelage</b> <b>Peeling strength</b>	N/5cm	EN ISO 2411	Torção 32 Trama 18 Chaine 32 Trame 18 Warp 32 Weft 18
<b>Resistência à abrasão</b> <b>Résistance à l'abrasion</b> <b>Abrasion resistance</b>	Volta Tour Turn	Martindale: EN ISO 12947-2 12kpa	+ 50.000
<b>Solidez da cor à luz</b> <b>Tenue à la lumière</b> <b>Colour fastness to light</b>	Blue scale	EN ISO 105-B02	≥5

www.carlosnatal.pt

<b>Solidez à fricção</b>	Grau		Seco	4-5
<b>Solidité au frottement</b>	Degré		Molhado	4-5
<b>Fastness to rubbing</b>	Grade	EN ISO 105-X12	À sec	4-5
			Au mouillé	4-5
			Wet	4-5
			Dry	4-5
<b>Classe ignífuga</b>				
<b>Classement de feu</b>		EN 1021-1		OK
<b>Fire proof norm</b>				
<b>Certificado REACH</b>				
<b>Certification REACH</b>		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) N° 1907/2006		Ok
<b>REACH certification</b>				

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.