

MICHI

Composição: 78% PVC + 22% PES

Composition: 78% PVC + 22% PES

Composition: 78% PVC + 22% PES

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultados Spécifications Results	
Peso total Masse surfacique total Total weight	g/m ²	ISO 2286	677 ± 5%	
Espessura Epaisseur Thickness	mm	ISO 2286	1,05 ± 0,10	
Largura das peças Largeur du rouleau Roll width	cm		140 ± 2%	
Comprimento das peças Longueur du rouleau Roll length	ml		30	
Resistência ao rasgar Résistance de rupture Breaking strength	N	EN ISO 13937-2	Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal Lengthwise Crosswise	55 40 55 40 55 40
Resistência elástica Résistance à la traction Tensile strength	N	EN ISO 13934-1	Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal Lengthwise Crosswise	516 151 516 151 516 151
Resistência ao peeling Résistance au pelage Peeling strength	cm	DIN 54310	Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal Lengthwise Crosswise	19 24 19 24 19 24
Solidez da cor à luz Tenue à la lumière Colour Fastness	Grau Degré Degree	ISO 105-B02	> 5	
Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Ciclos Cycles Cycles	ISO 5470-2 (12kPa)	≥ 200.000	

Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-1 (cigarro)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-2 (chama)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		BS 5852 Source 0 (cigarro)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		BS 5852 Source 1 (chama)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		IMO MSC. 307 (88) ANEXO 1 PARTE 8	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 SECTION 1: Cover Fabric test	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		FMVSS 302	OK
Certificado REACH Certification REACH REACH certification		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) N° 1907/2006	OK
Antibacteriano Antibactérien Antibacterial	% redução % réduction % reduction	ISO 22196	100
Antifúngico Antifongique Antifungal	Efeito antimicótico Effet antimycotique Antimycotic effect	NP EN 14119 - Método B2	OK

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.